



THORO[®] RAPID PRIMER

Snel drogende grondering

Productbeschrijving

THORO RAPID PRIMER is een, klaar voor gebruik, sneldrogende grondering die reageert met de minerale ondergrond.

THORO RAPID PRIMER kan na 5 minuten overlaagd worden met hydraulisch verhardende mortels.

Gebruik

Als een sneldrogende grondering voor het aanbrengen van zelfnivellerende vloeregalisaties op een minerale ondergrond. Typische toepassingen:

- Industriële vloeren en magazijn vloeren
- laadkaaien
- parkeergarages

THORO RAPID PRIMER kan ook gebruikt worden als vochtwerende grondering voor minerale ondergronden zoals: gipsmortels en gipsplaten, anhydriet dekvloeren beton en pleisters voor het aanbrengen van tegelwerk.

Voordelen

- **Kostenbesparend**
 - Snelle filmvorming
 - Overlaagbaar na 5 minuten
 - Laag materiaalverbruik
- **Esthetisch**
 - Beschermt mortels tegen te snelle wateronttrekking
 - Verhindert kratervorming bij vloeregalisatie Producten
- **Duurzaam**
 - Perfecte hechting van mortels op minerale ondergronden behandeld met THORO RAPID PRIMER
 - Chemische reactie met de ondergrond.
- **Eenvoudige applicatie**
 - Klaar voor gebruik
 - Snelle en gemakkelijke applicatie
 - Roze kleur voor applicatiecontrole
 - Géén spatproblemen

- **Milieuvriendelijk**

- Oplosmiddelvrij
- Geurvrij

Technische gegevens

Densiteit	ong. 1.0 kg/l
Droogtijden op minerale ondergronden: (23°C / 50 %RV)	
- beloopbaar na	ong. 5 min.
- overwerkbaar	ong. 5 min.
Temperatuurbestendigheid van de uitgeharde film	
-20°C tot +80°C	

Kleur

Roze

Verbruik

Ong. 50 tot 150 ml/m² op absorberende minerale ondergronden zoals beton, cement dekvloeren en kalk/cement mortels.

Ong. 80 tot 150 ml/m² op gips en anhydriet dekvloeren.

Verpakking

5 liter jerrycan

Bewaring

THORO RAPID PRIMER moet beschermd en vrij van de grond worden opgeslagen. Bescherm tegen vocht en vorst. Roteer de voorraad zodat de houdbaarheidsperiode van 12 maanden niet wordt overschreden.

Applicatie

Kwaliteit van de ondergrond

De ondergrond moet volledig zuiver en structureel gezond zijn.

Vorbereiding van de ondergrond

Verwijder alle vreemde materialen, coatings, verf cementmelk oliën en alle andere verontreinigingen die een negatieve invloed hebben op de aanhechting.

Minerale ondergronden mogen niet meer dan 4% en anhydriet of gipsvloeren niet meer dan 0,5% restvocht bevatten volgens de C.M. methode.

Mengen

Meng THORO RAPID PRIMER voor gebruik. De benodigde hoeveelheid product overgieten in emmer of bak. Nooit op de ondergrond uitgieten.

Applicatie

Verwerkingstemperatuur (ondergrond en omgeving): tussen +10°C and + 25°C.

THORO RAPID PRIMER, onverdund met een geschikte schuimroller (of kortharige roller) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Voorkom plasvorming.

Na filmvorming (kleefvrije film – kleur grondering wordt meer transparant) kan men aanvangen met de volgende werkzaamheden. Meestal na 5 minuten.

Wanneer THORO RAPID PRIMER gebruikt wordt als grondering onder zelfnivellerende vloeren, is het aanbrengen van een tweede laag aangeraden.

Dit om kratertjes in de afgewerkte vloer te vermijden.

Deze tweede laag dient aangebracht te worden direct na verfilming van de eerste laag en heeft een langere droogtijd nodig (ongeveer 1 uur).

Restant product niet terug gieten in de verpakking!

Uitharding

Onder normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV), ongeveer 5 minuten. Ong. 1 uur bij tweelagige applicatie.

Bij lage temperaturen en hoge relatieve vochtigheid verlengt de uitharding.

Reinigen en onderhoud

Gereedschap kan met water gereinigd worden.

Limitaties

THORO RAPID PRIMER verhoogt de sterkte van de ondergrond NIET.

NIET gebruiken op gietasfalt.

Voorschriften van de gipsindustrie betreffende maximaal vochtgehalte, laagdikte en oppervlakte structuur te respecteren.

Gezondheid en veiligheid

THORO RAPID PRIMER niet op de huid te laten drogen. Reeds drogende dispersie met water en zeep verwijderen. Bij spatgevaar de ogen beschermen.

Spoel de ogen of de huid na contact met het product onmiddellijk met water.

Raadpleeg een geneesheer wanneer eventuele irritatie blijft aanhouden.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende informatie.

Thoro

BASF Belgium Coordination Center Comm. V.- Business Belux – Construction Chemicals

Nijverheidsweg 89

B-3945 Ham

www.thoro.be

Tel. +32 11 34 04 32

Fax +32 11 40 13 92

B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376

RPR/RPM Antwerpen

Belangrijk bericht: De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.

Deze uitgave vervangt alle voorgaande.

Verdeler: